

IL DISCIPLINARE

A) STRADE IN BITUMATO:

a) marciapiedi:

- * posa di calcestruzzo di cemento dello spessore di cm. 10;
- * posa di tappetino d'usura in calcestruzzo bituminoso dello spessore compreso di cm. 2 per l'intera grandezza del marciapiede;

b) carreggiata stradale:

- * riempimento dello scavo con mista naturale di cava per una profondità di cm. 50 previo naturalmente il trasporto del materiale scavato;
- * posa di conglomerato bituminoso (tondisco) dello spessore compreso di cm. 10 per la larghezza dello scavo;
- * posa tappetino d'usura in calcestruzzo bituminoso (bitulite) dello spessore compreso di cm. 2 per una larghezza superiore allo scavo di almeno cm. 50 per lato;

B) STRADE IN SELCIATO:

a) riempimento dello scavo in mista naturale di cava per una profondità di cm. 50 previo naturalmente il trasporto del materiale scavato;

b) posa del selciato su sottofondo in sabbia, della pezzatura esistente, per la larghezza dello scavo effettuato, con successiva truccatura;

C) STRADE IN PORFIDO:

a) riempimento dello scavo in mista naturale di cava per una profondità di cm. 50 previo naturalmente il trasporto del materiale scavato;

b) posa di porfido su sottofondo in sabbia, della pezzatura esistente, per la larghezza dello scavo effettuato, con successiva truccatura.

D) STRADE IN MACADAM:

sul sottofondo di ghiaia e sabbia mista di cava dello spessore di 50 cm., dovrà essere steso del ghiaietto spaccato debitamente rullato.

NOVARA li,

IL CAPO UFFICIO